

Produto	Massa corrida
Descrição	Massa utilizada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições da superfície, para um acabamento liso. Ótimo enchimento e fácil de lixar.
Indicação	Indicado para uso em ambientes internos sobre reboco (observar tempo de cura do reboco de 28 dias), concreto, fibrocimento e gesso.
Embalagens	Balde 20Kg, Refil 20Kg, Galão 5Kg
Cores	Branco
Aplicação	Desempenadeira de PVC ou aço inox.
Diluição	Pronta para o uso.
Rendimento (m2/demão)	Balde 20Kg: 20m ² - 30m ² Refil 20Kg: 20m ² - 30m ² Galão 5Kg: 5m ² - 7m ²
Demãos	1 a 3 demãos
Secagem	Para lixar: 2 a 3 horas
	Entre demãos: 6 hs
	Secagem total: 12 hs
Condições de asseguridade	Para assegurar a qualidade do produto é fundamental o cuidado com a superfície a ser aplicada. Prepare a superfície antes de iniciar a aplicação, certifique-se de que a superfície se encontra em perfeitas condições. A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem gordura ou graxa, sabão, poeira, mofo e infiltrações.
Composição	Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, espessante celulósico, coalescentes, aditivos e água.
Características técnicas	Densidade: 1,75 a 1,85 g/cm3
	pH: 8,5 a 10
Classificação	Este produto é classificado conforme ABNT 11702:2010 Tipo: 4.7.2
Toxicidade	Consultar FISPQ
Precauções	Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante o uso do produto e no período de secagem. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção como óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos lavar abundantemente com água potável. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico imediatamente, levando esta embalagem. Use totalmente o produto, caso tenha sobras do produto aproveite em outros locais. Após o uso total encaminhe a embalagem para locais adequados, conforme o tipo da embalagem.
Transporte	O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique firme, na vertical e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Demais informações, consultar FISPQ.
Emergências médicas	CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) Fone: 0800 721 3000
Qualidade	Este produto passou pelo Controle de Qualidade, suas características serão mantidas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende de condições ideais da superfície e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante, como temperatura, umidade relativa do ar, condições climáticas, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
Produzido por	Colorcryn Ind. Com. Tintas Eireli - CNPJ: 26.710.259/0001-10 Fone: 51 31126009